

Produktbeschreibung:

Aktivator Cyanacrylat-Klebstoffe (Sekundenklebstoffe) ist die ideale Wahl für alle, die eine schnelle und zuverlässige Aushärtung bei ihren Verbindungen sicherstellen möchten. Dieser Aktivator zeichnet sich durch eine Vielzahl von herausragenden Eigenschaften aus, die ihn zu einem unverzichtbaren Helfer in der Industrie und im Handwerk machen.



Eigenschaften:

- beschleunigt die Aushärtung von Cyanacrylat-Klebstoffe
- bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen (z. B. Kälte)
- bei größeren Klebstoffschichtstärken
- beim Verkleben inaktiver Materialien
- zum Erreichen kurzer Handhabungszeiten

Anwendung:

- Reinigt und entfettet Bauteile und beschleunigt die Aushärtezeit von Cyanacrylat-Klebstoffen.

Technische Daten	
Basis	organische Chemikalien in Lösungsmittelmischung
Farbe	farblos
Viskosität (+25 °C – mPa·s)	1 – 2
Dichte bei +25 °C (g/ml)	0,8
Flammpunkt	0 °C
Dampfdruck bei +25 °C	50 mbar
Toxizität	TLV 270 ppm
Trocknungszeit bei +25 °C	20 – 30 Sekunden
Aktivierungswirkung auf der Oberfläche	8 Stunden
Haltbarkeit	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung

Liefereinheiten			
Art.-Nr.	Gebinde	Farbe	VE
43SE200	200ml Spray	farblos	12 St.

Oberflächenvorbereitung:

Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Viele Oberflächenverschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Staub und Schmutz lassen sich mit Polysion® Oberflächen-Reiniger beseitigen. Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische Oberflächenvorbereitung z.B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.

Verarbeitung:

Empfindliche Kunststoffe oder Oberflächen vor dem Behandeln an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Das zu reinigende Teil satt einsprühen und einwirken lassen; ggf. mit sauberem Lappen abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Hinweise:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt beruhen auf unseren Testergebnissen und Erfahrungen. Alle Daten sind unverbindlich, da wir für die spezifischen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht verantwortlich sein können. Wir gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Aufgrund verschiedener Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und unterschiedlichen Materialien empfehlen wir durch Eigenversuche die Eignung für die gewünschte Anwendung zu testen. Bei Zweckentfremdung oder Falscheinsatz übernehmen wir keine Haftung. Hierfür trägt allein der Anwender die Verantwortung. Gerne beraten wir bei technischen Anwendungen oder Problemen.

Sicherheit und Gesundheit:

Alle physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften sind aus unseren EG Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Diese sind auf **Anfrage** ersichtlich oder können auf **Anfrage** zugesendet werden.

Service:

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu unseren Produkten oder zu Anwendungen an unseren Kundenservice. Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per E-Mail.

Vertrieb	+49 (0) 2564 9317 - 0 service@polytec-vreden.de
----------	--

	<p>Nutze den QR-Code oder den direkten Produktlink:</p> <p>https://www.industrie-klebeteknik.de/Aktivator-Cyanacrylat-Klebstoffe-200-ml/43SE200</p>
--	---

Hinweise:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt beruhen auf unseren Testergebnissen und Erfahrungen. Alle Daten sind unverbindlich, da wir für die spezifischen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht verantwortlich sein können. Wir gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Aufgrund verschiedener Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und unterschiedlichen Materialien empfehlen wir durch Eigenversuche die Eignung für die gewünschte Anwendung zu testen. Bei Zweckentfremdung oder Falscheinsatz übernehmen wir keine Haftung. Hierfür trägt allein der Anwender die Verantwortung. Gerne beraten wir bei technischen Anwendungen oder Problemen.